



Domicilio Comercial: Av. Alvarez Thomas 1131 - 9º piso "C" - Ciudad Autonoma de Bs As.  
 Tel./Fax : 54-011-4553-2288 (Líneas Rotativas)

**LANA MINERAL : ESPESORES RECOMENDADOS**

**NORMA ASTM C547 - CLASE I : MEDIAS CAÑAS :**

Ø NOMINAL	TEMPERATURA DE TRABAJO				
	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C
1/2" - 2"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
2 1/2" - 6"	1"	1 1/2"	2"	3"	3"
6 1/2" - 10"	1"	2"	2 1/2"	3"	4"

**NORMA ASTM C592- CLASE I : COLCHONETAS :**

TEMP. CARA CALIENTE	ESPESOR
100°C	1"
200°C	2"
300°C	3"
400°C	4"
500°C	5"
600°C	6"

LOS ESPESORES INDICADOS ATIENDEN A UN CALCULO ECONOMICO Y PODRAN VARIAR POR RAZONES TECNICAS PARA CADA CASO EN PARTICULAR (VIENTOS, TEMPERATURAS LIMITE DE TRABAJO, ETC.)

\*\*\*\*\*

