



Domicilio Comercial: Av. Alvarez Thomas 1131-9° Piso "C"
1427 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires.-
Tel./Fax : 54-011-4553-2288 (Líneas Rotativas)

Adm. Y Planta Industrial: Ruta 7 - Parque Ind.Norte - Calle 3 y 111 -
(5700) San Luis

Tel/fax: (54-11) 02652-430207/211

FICHA TECNICA **PLACAS DE LANA MINERAL "TERMOLANA"**

<u>UTILIZACION</u>									
Aislacion frio	<input type="checkbox"/>	Aislacion caliente	<input checked="" type="checkbox"/>	Cobertura	<input type="checkbox"/>	Acustica	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

<u>DESCRIPCION :</u> Placas de LANA MINERAL fabricadas a base de ROCA DE BASALTO (material ignifugo) aglomeradas con resinas termoendurentes, para ser utilizadas en Aislacion Termica (calor) y acustica, para temperaturas sugeridas desde 20°C hasta 850°C
--

<u>CARACTERISTICAS GENERALES :</u> Las placas de LANA MINERAL son ignifugas, insolubles en agua, imputrescibles, no corrosivas y resistentes a los agentes quimicos.- Son de facil y comodo manipuleo por ser un material no quebradizo.- Son autoportantes, se instalan con suma sencillez porque no requieren herramientas especiales, ya que se cortan facilmente.- Libre de asbestos.-

<u>NORMAS DE FABRICACION :</u> <u>ASTM C612-04</u>
--

<u>PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA :</u> Baja
<u>ABSORCION DE AGUA :</u> Baja

<u>UNIDAD DE MEDIDA DE COMERCIALIZACION :</u> metro cuadrado.-
--

<u>PRESENTACION Y EMBALAJE :</u> espesores : desde 25 mm hasta 100 mm (para espesores mayores se colocara una doble capa) densidades : Desde 50 kgs/m3 hasta 160 kgs/m3 embalaje: bolsas de polietileno.-
--

<u>REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE MANIPULEO Y ALMACENAJE :</u> * No compactar * El trabajo con lana de roca, aun con un manipuleo normal, puede causar algun grado de irritacion nasal y/o de garganta.- * El contacto directo con la piel pude causar irritacion por friccion.-
